KLEJ UNIWERSALNY EXTRA

KRYSTALICZNIE CZYSTY ŻELOWY KLEJ NA BAZIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ DO KLEJENIA BEZ ŚCIEKANIA KLEJU



OPIS PRODUKTU

UHU Klej uniwersalny extra to unikalny żelowany klej na bazie żywicy syntetycznej do szybkiego i krystalicznie czystego klejenia. Formuła żelu zapewnia niekapiące i czyste klejenie oraz jest idealna do stosowania na pionowych powierzchniach. Nie marszczy papieru.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Uniwersalny - klei drewno, porcelanę, Plexiglas®, metal, szkło, ceramikę, skórę, filc, korek, tkaniny, tekturę, papier i wiele innych. Nieodpowiednie dla Styrofoam®, polietylen (PE) and polipropylen (PP).

WŁAŚCIWOŚCI

· formuła żelu
· nie kapie
· krystalicznie czysty
· szybko wysycha
· idealny do powierzchni pionowych
· nie marszczy papieru

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Nie używać w temperaturze poniżej +5oC.
Wymagania powierzchni: Klejone materiały muszą być suche, czyste, bez kurzu i odtłuszczone.
Przygotowanie powierzchni: Klejąc plastik lub metal, dla osiągnięcia lepszych rezultatów, klejonym powierzchniom najpierw nada się szorstkości.

ZASTOSOWANIE

Sposób użycia:
Dokładnie wyczyść powierzchnie, które mają być sklejone (suche, wolne od kurzu i tłuszczu). Nałóż cienką warstwę kleju na jedną klejoną część , ściśnij części - to wszystko! W przypadku materiałów niechłonnych (na przykład ceramicznych, powlekanych) należy nałożyć na obie klejone powierzchnie, pozostawić do wyschnięcia, ponownie nałożyć i docisnąć razem części.
Plamy/pozostałości: Natychmiast usuń mokre plamy kleju. Suche pozostałości kleju i plamy kleju na ubraniu można usunać za pomocą denaturat.
Zwróc uwagę na: Zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. Należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania i przechowywania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna:	Polyvinyl acetate
Odporność na chemikalia:	Woda, olej, smar, rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy i zasady
Kolor:	Krystalicznie czysty
Kolor po utwardzeniu/ wysuszeniu:	Przezroczysty
Konsystencja:	Żel (tiksotropowy)
Gęstość ca.:	0,95 g/cm^3
Czas schnięcia/utwardzania ok.*:	60-120 sekundy
Elastyczność:	Ograniczona
Zdolność wypełniania:	Dobra
Ostateczna siła wiązania po:	24 godziny
Temperatura zapłonu:	K1 (<21°C)
Minimalna temperatura aplikacji:	10 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	70 °C
Odporność na wilgoć:	Dobra
Rozpuszczalnik:	Mieszanina estrów i alkoholi
Wodoodporność:	Dobra
Rozpuszczalne w wodzie:	Nie

* Czas utwardzania może się różnić w zależności od powierzchni, ilość użytego produktu, poziomu wilgotności i temperatury otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE

Spoina jest obojętna, neutralna i fizjologicznie obojętna.

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

tubka: 20g, 31g, 125g plastikowa tubka: 18g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.